



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

LAVEDIL S ANTICARBONATAZIONE EXTRA

Idropitture Lavabili

Descrizione

Pittura anticarbonatazione autopulente per interni ed esterni ad alta copertura.

Dati tecnici

- Peso specifico: 1.350 kg/l ca
- Consumo: 150-200 g/m² per mano (0.10-0.13 l/m²)
- Resa: 6-8 m²/l a lavoro finito a due mani (a seconda del supporto)
- Brillantezza: Opaco
- Tempi di essiccazione: Al tatto dopo 2 ore / ricopribile dopo 12 ore / completamente essiccato dopo 7 giorni

Prodotto dotato di elevata idrorepellenza e resistenza agli alcali; adatto ad essere applicato su superfici in cemento intonaco ed altre superfici assorbenti.

Il prodotto rispetta i parametri della Dir. Europea 2004/42/CE, che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

- Valore Idrorepellenza: W3 basso
- Conserva il colore per 600 ore di UV-condensa secondo ISO 7724.
- Resistente allo sfarinamento per 600 ore di UV-condensa secondo ASTM-D 659.

Catatteristiche

Finitura a base d'acqua, composta da copolimeri acrilici autoreticolanti ed anticarbonatazione, inerti selezionati, biossido di titanio, ed additivi specifici nanotecnologici.

Particolarmente indicata per la pitturazione di facciate, superfici in calcestruzzo, cemento armato o intonaci.

- Elevato potere anticarbonatazione, resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica;
- Ridotta presa di sporco del supporto, pulizia delle facciate prolungata nel tempo;
- Permeabile al vapore;
- Elevata impermeabilità all'acqua;
- Mano di finitura estremamente coprente;
- Additivato con principi appositi per prevenire la formazione di inquinamento biogeno;
- Ottimo potere di adesione

Applicazione

L'applicazione dei **LAVEDIL S ANTICARBONATAZIONE EXTRA** può avvenire a rullo, pennello o spruzzo (anche airless con pressione di circa 160 - 180 bar).

Diluire con acqua al 15%-20% per la prima mano e al 20%-25% per la seconda mano.

Applicazione ed essiccazione devono avvenire in condizioni di temperature comprese tra +7 °C e +35 °C, con umidità inferiore al 85%.

I supporti devono essere puliti e asciutti, privi di efflorescenze saline, alghe, muffe o altri tipi di inquinamento biogeno. Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in fase di distacco.

Pulire adeguatamente i supporti e consolidare eventuali parti sfarinanti o in fase di distacco con idrolavaggio ad alta pressione.

Per nuovi supporti in cemento attendere la completa asciugatura della superficie e procedere con l'applicazione di primer al solvente **MURISOL K**, per migliorare l'adesione di **LAVEDIL S ANTICARBONATAZIONE EXTRA**.

Raccomandazioni

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato, l'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee potrebbe influenzare negativamente i tempi di essiccazione.

Utilizzare teli ombreggianti sulle impalcature per proteggere le pareti appena pitturate dai raggi solari e dalle piogge.

Fornitura

- Latta da lt 14, lt 5
- Tinte: vedi cartella colori.

Avvertenze

- Applicare il materiale solo su superfici stagionate e asciutte.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Applicare ad una temperatura superiore a +5 °C ed inferiore a +35 °C.

Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

LAVEDIL S ANTICARBONATAZIONE EXTRA viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.