



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

VELATURA 900 SETA

Linea Decorativa

Descrizione

VELATURA 900 SETA è un rivestimento decorativo composto da resine in dispersione acquosa e speciali pigmenti metallizzati, permette di ottenere differenti finiture decorative.

Dati tecnici

- Peso specifico: 0.825 kg/l +/- 5%
- Resa: 8-10 m²/l a seconda dell'effetto desiderato e del supporto.
- Diluizione: può essere utilizzato puro oppure diluito al massimo con 10% d'acqua, a seconda del risultato finale che si desidera ottenere
- pH 6.5-7.5
- Viscosità (Brookfield rot. N° 4a 20 Rpm): 8000 cps a +21 °C
- Permeabilità al vapore acqueo Sd 0.25 m (limite massimo consentito 2 m, DIN 52 615)
- Limite all'emissione di Composti Organici Classe di appartenenza: A/I; VOC: 30 g/l (massimo).

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di oli, grassi ed altri depositi.

Se il fondo risulta essere farinoso, applicare **ISOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE**, mentre se è liscio si può utilizzare **FONDO RUVIDO**.

Per completare la preparazione del fondo, applicare una mano di **FONDO PER VELATURA METALLICA**, un particolare tipo di stucco in pasta.

Applicazione

Dopo aver provveduto alla preparazione del fondo si può procedere con l'applicazione della **VELATURA 900 SETA**.

A seconda dell'effetto che si desidera ottenere esistono diverse tecniche applicative:

- effetto **GRASSELLO 600**: utilizzare una spatola inox
- effetto antico: pennello o rullo

VELATURA 900 SETA viene impiegata come pittura decorativa per interno ed esterno.

Colore

Cartella

Avvertenze

- Applicare il materiale solo su superfici stagionate ed asciutte.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Applicare ad una temperatura superiore a +5° ed inferiore a +35°.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se conservato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 24 mesi.

Qualità

VELATURA 900 SETA viene sottoposta ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.