



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

RAS-VEN

Linea Isolamento Termico

Descrizione

Collante cementizio a base di resine sintetiche, sabbia di quarzo e cemento 325 PORTLAND. Collante di estrema versatilità per ripristini, riparazioni e può essere usato anche come additivo nelle comuni malte fine. Ha una formidabile presa e durezza e lo spessore massimo per ogni singola mano è di circa 3mm.

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche Peso specifico della polvere: 1.300 kg/l Granulometria: inferiore a 0.6 mm Resa: per rasare: circa 1 kg/m² per mm di spessore (mediamente circa 3-4 kg/m²) per incollare a piena superficie: 4-6 kg/m² per incollare a punti: 3-4 kg/m² Spessore applicazione: 3mm; Tempo di lavoro: circa 2 ore a +20 °C; Acqua di impasto: circa 30%; Densità adesivo: 1.500 kg/m³ ca; Resistenza a flessione: 40 kg/cm² ca; Resistenza a compressione: 110 kg/cm² ca; Modulo elasticità: 70000 kg/cm² ca.

Fornitura

DA CONCORDARE

Colore

Grigio

Avvertenze

RAS-VEN BIANCO deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Altro

Impiego Nel ciclo isolamento a cappotto è il collante perfetto quando si applicano le lastre di polistirolo direttamente sulla muratura priva di intonaco. Adatto per isolamenti in sughero. Come rasante lo si può impiegare in qualsiasi supporto. Come additivo nelle comuni malte fine, si ottiene un preparato con elevata resistenza di ancoraggio e maggiore idrorepellenza.

Ciclo di applicazione Il supporto dove lo si applica deve essere pulito e non polveroso, privo di efflorescenza, di macchie di olio, disarmanti ecc. Il RAS-VEN BIANCO va impastato con acqua e deve essere usato entro le 2-3 ore al massimo. Per spessori superiori ai 3 mm si deve effettuare più strati a distanza di almeno un giorno, avendo cura di irruvidire lo strato di supporto. Per ottenere una buona protezione contro cavillature lo si dovrebbe usare insieme ad una rete in fibra di vetro; una prima rasatura con RAS-VEN BIANCO, subito dopo si affoga la rete in fibra di vetro e si liscia la superficie con il frattazzo, il giorno seguente si stende un altro strato sottile di RAS-VEN BIANCO e si liscia.

Fornitura Sacchi speciali con protezione dall'umidità da 25 kg circa.

Conservazione

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per circa 1 anno.

Qualità

RAS-VEN BIANCO viene sottoposto ad un accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.