



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

RULLEDIL

Linea Rivestimenti

Descrizione

Rivestimento a spessore con effetto a buccia d'arancia più o meno marcato, adatto particolarmente per la decorazione d'interni.

Aspetto della pellicola essiccata opaca in rilievo.

Dati tecnici

- Composizione: a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders
- Peso specifico: 1.350 ± 0.050 g/l
- Punto d'infiammabilità: ininfiammabile
- Solidi in volume: 45%
- Viscosità media: Brookfield Rot. N 6 a 2 Rpm: 380 poiesis
- Spessore del film (microns): secco: 550 umido: 1100 su due mani
- Finezza di macinazione: 90 microns
- Tinte: mazzetta Colorificio Veneziano
- Confezione: kg 25
- Conservazione: in luogo fresco, asciutto e ventilato
- Durata di immagazzinamento: 1 anno
- Applicazione:
 - 2-3 ore secco al tatto
 - 24 ore per ricopertura
- Resa: 2-3 m²/l
- Diluizione: con acqua 5-10% applicazione in una unica mano

Applicazione

Muri nuovi: applicare una prima mano di **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE** o **ISOEDIL-A**. Applicare quindi una mano di prodotto diluito a pennello ed infine una mano di finitura a buccia.

Muri da ripitturare: asportare eventuali vecchie pitture in fase di distacco, rasare, se necessario applicare una mano di **ISOEDIL-A** e procedere come sopra indicato.

Colore

Bianco

Qualità

RULLEDIL è sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime sono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.