



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

BASE ANTIMUFFA

Linea Antimuffa

Descrizione

BASE ANTIMUFFA è un'idropittura antimuffa a legante vinilversatico in emulsione acquosa additivata con battericidi e fungicidi per la prevenzione della formazione di muffe e poi compattare quelle esistenti.

Presenta inoltre le stesse caratteristiche di una finitura opaca per interni quali facilità di applicazione, buona dilatazione, elevata copertura e traspirabilità.

Impiego

BASE ANTIMUFFA viene impiegato come protezione e decorazione di intonaci di finitura a civile o malta fina, muro già pitturato dove assicurano all'ambiente migliori condizioni igieniche ed un prolungato potere antimuffa.

Dove ci siano pareti con muffe già esistenti procedere con una mano di **DETERGENTE ANTIMUFFA**.

Dati tecnici

- Resistente al lavaggio per 2000 cicli secondo DIN 53778.
- Diffusione al vapore d'acqua (DIN 53122): 224 g/m² in 24 ore ca.
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (DIN 52615): $\mu = 500$ ca.
- Strato equivalente d'aria (DIN 18550): $S_d = \mu \cdot s = 0.10$ m ca. (calcolato con $s = 0.2 \cdot 10^{-3}$ m).
- Coefficiente di assorbimento d'acqua (DIN 52617): $w = 0.15$ kg/(m² • h^{1/2}) ca. —
 $S_d \cdot w = 0.015$ kg/(m² • h^{1/2}) ca.
- Rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550).

Catatteristiche

- peso specifico: 1.600 kg/l ca.
- consumo: 130-170 g/m² per mano (0.08-0.10 l/m²)
- resa: 4.5-7.0 m²/l a lavoro finito a due mani

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura.

Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante acrilico **ISOEDIL-A** mediamente diluito 1:5 con acqua.

E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

Se il supporto presenta precedenti verniciature, se ne consiglia la normale preparazione tramite spazzolatura, raschiatura ed asportazione delle pitture non aderenti.

Nel caso di superfici già infestate da microrganismi si consiglia il lavaggio con detergenti specifici e rimozione meccanica tramite spazzolatura delle placche di muffa.

Prima di procedere all'applicazione della pittura antimuffa, trattare la superficie, particolarmente nei punti dove erano presenti le spore di muffa, con l'applicazione a pennello della soluzione **DETERGENTE ANTIMUFFA**. Tale impiego sviluppa un'azione preventiva e di risanamento contro il proliferare di microrganismi.

Applicazione

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 40%, la seconda fino al 25%. Applicare le 2 mani a distanza di almeno 4 ore.

L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo di lana o spruzzo airless.

Fornitura

- Latta da 14 e 5 litri.
- Tinte: disponibile bianco; a richiesta colori chiaro-pastello della cartella colori.

Avvertenze

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.

- Applicare ad una temperatura superiore a +5 °C ed inferiore a +35 °C.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

BASE ANTIMUFFA viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.