



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

ZETACRYL Q

Idropitture Lavabili

Descrizione

Pittura lavabile al quarzo per esterni ed interni ad alta copertura.

Dati tecnici

- Peso specifico circa 1.631 kg/l ($\pm 3\%$)
- La resa varia secondo i supporti, su intonaco civile 4-5 m²/lt circa
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 5000 cicli, ottima
- Essiccazione (a +25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 8 ore (il tempo varia dalla temperatura e dall'umidità)
- Punto di infiammabilità: ininfiammabile
- Brillantezza: opaco

Catatteristiche

ZETACRYL Q è un'idropittura vinilversatica ad elevata copertura e molto resistente; di solito viene impiegato sia all'interno che all'esterno per la decorazione di facciate, cornicioni, soffitti ecc.

La sua composizione comprende un'elevata percentuale di resine acriliche, pigmenti coprenti e molto resistenti alla luce e alle muffe.

Preparazione del fondo

- La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di disarmante, olio, grassi ed altri depositi.

- Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione della superficie dell'intonaco di finitura.
- In presenza di muffe trattare con detergente antimuffa (per interno o esterno a seconda di dove dev'essere eseguito il lavoro).
- In presenza di crepe o fessurazioni, sistemare preventivamente le superfici.
- Nel caso di intonaci sfarinanti o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione di un isolante acrilico all'acqua tipo **ISOEDIL A** diluito in rapporto 1:5 con acqua, oppure **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE** da diluire 1:5.
- È sempre consigliabile effettuare questo trattamento anche quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

Applicazione

Applicazione a pennello o rullo.

Procedere la diluizione con acqua: la prima mano va diluita al 35% mentre la seconda al 20%.

Fornitura

- Confezioni da lt 14 e lt 5.
- Colore bianco o tinte a cartella.

Altro

Valore COV

Pitture opache per pareti esterne di supporto minerale, valore limite UE (Dir.2004/42/CE).

Per questo prodotto (cat:A/c):75 g/l(2007)/40 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 39 g/l COV.

Conservazione

Il processo di essiccazione varia a seconda delle condizioni atmosferiche.

Il prodotto teme il gelo, se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.