



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of
Paint

FONDO OMOGENEIZZANTE T3

Linea Primers

Descrizione

Aggrappante per intonaci a base di gesso e calce/gesso e calcestruzzo.

Dati tecnici

Indicazioni d'Impiego Applicabile su:

Superfici gesso e cartongesso Intonaci civili nuovi o vecchi Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, ben ancorati alla superficie Sopra rivestimento a cappotto

Caratteristiche Tecniche Natura del legante: copolimero acrilico Granulometria: 0,5 - 0,7 mm Essiccazione: al tatto 1 ora, sovra-verniciabile dopo circa 5 ore

Colore

Bianco

Altro

Preparazione del Supporto Verificare che il supporto sia asciutto. In presenza di efflorescenze o parti in fasi di distaccamento, provvedere con spazzolamento, picchettatura o idrolavaggio ad alta pressione In presenza di muffe pretrattare la superficie con prodotto mufficida del tipo DETERGENTE ANTIMUFFA.

Indicazioni per l'Applicazione Condizioni dell'ambiente e del supporto: Temperatura dell'ambiente: min. +5° C/Max. +35° C Temperatura del supporto: min.+5° C/Max. +35° C

Evitare le applicazioni in prese di condensa superficie o sotto l'azione diretta del sole
Dopo l'applicazione, le superfici esterne devono essere protette da pioggia fino a completa essiccazione, che avviene dopo circa 48 ore. Applicazione: può essere effettuata a pennello o a rullo
Diluizione: 30% - 40% con acqua
Numero di strati: unico
Consumo: circa 0,200 kg/m³ ca, può variare a seconda del supporto e dell'assorbimento

Colorazioni

Il prodotto è disponibile in bianco. Tinteggiabile con le tinte della ns mazzetta.

Fornitura Latte da 14 lt, 5lt.

Conservazione

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha una durata di 1 anno, con temperature comprese tra i +5° C ed i + 20°C

Qualità

FONDO OMOGENEIZZANTE T3 E T4 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.