



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

MARMORINO PASTA 04K

Linea Calce

Descrizione

MARMORINO PASTA 04K È un prodotto composto da particolari polveri di marmo, di diverse granulometrie, da grassello di calce e da altri particolari additivi per facilitarne l'ancoraggio su qualsiasi tipo di supporto.

Le caratteristiche del **MARMORINO PASTA 04K** sono molteplici. Oltre ad un'elevata facilità applicativa e lavorabilità dovute alla sua elasticità e plasticità, permette infinite tipologie di finitura dettati dall'abilità dell'applicatore.

Preparazione del fondo

Miscelare bene la pasta con l'ausilio di un trapano mixer, evitando di aggiungere l'acqua. Nel caso sia necessario colorare la pasta usare ossidi di ferro predisposti o consultare la scrivente. Va verificata a priori la resistenza meccanica e l'adesione della malta fina all'intonaco di fondo, prima di applicare **MARMORINO PASTA 04K**. Se queste resistenze sono insufficienti esiste il rischio di distacchi della rasatura insieme alla malta fina dell'intonaco.

Su intonaco civile dare una mano di primer **ISOEDIL-A**, su intonaci vecchi procedere con un primer del tipo **FONDO RUVIDO**, del medesimo colore dell'intonaco, al fine di avere un fondo dall'assorbimento omogeneo.

Applicazione

Dopo tale operazione aspettare almeno 12 ore e poi procedere alla stesura di **MARMORINO PASTA 04K** con un frattazzo inox, stendendolo uniformemente come se fosse un intonaco.

Per la finitura **MARMORINO PASTA 04K** può essere applicato con tecniche tradizionali ma anche mediante l'utilizzo applicativo di utensili quali tappeto millerighe, rete, stencil, etc, in modo da ottenere differenti texture.

Fornitura

Vasi in plastica da 25 kg e 10 kg.

Tinte: vedi cartella colori.

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5 °C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.

Le facciate rivestite con **MARMORINO PASTA 04K** durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi precipitazione; in caso contrario possono manifestarsi superficialmente delle chiazze biancastre dovute alla non corretta reazione di indurimento e carbonatazione del materiale.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

MARMORINO PASTA 04K viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.