



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

GRASSELLO 600

Linea Calce

Descrizione

GRASSELLO 600 è un prodotto composto da calce stagionata e da polveri di marmo micronizzate e selezionate avente svariati tipi di finitura a seconda dei vari tipi di lavorazione.

Grazie ai particolari ingredienti naturali usati, esso ha un elevato grado di traspirabilità ed un'ottima resistenza agli alcali.

Dati tecnici

- Peso specifico: 1.550 kg/l $\pm$ 0.05
- Stato fisico: pasta
- Consumo: circa 1 kg/m² rifinito
- Aspetto della pellicola essiccata: lucido
- Punto di infiammabilità: ininfiammabile
- Viscosità media: pasta consistente e morbida
- Tempo di essiccazione: al tatto 4-5 h, in profondità 24 h
- Tempo di ricopertura: minimo 24 h

Preparazione del fondo

Su superfici come intonaco cartongesso o pareti già pitturate rimuovere dalle stesse qualsiasi traccia di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi isolare il tutto con **ISOEDIL-A**.

Per le pareti in cartongesso procedere con una mano di **FONDO RUVIDO**.

Se i fondi richiedono grossi spessori è consigliabile usare il **MARMORINO POLVERE MEDIA** o **MARMORINO PASTA MEDIA**.

Applicazione

Finite queste operazioni di preparazione del fondo, procedere alla stesura della prima mano di **GRASSELLO 600** con un frattazzo inox, quindi dopo un periodo variabile a seconda della temperatura (in condizioni normali ca. 12 ore) procedere con la stesura di una seconda mano facendo attenzione a non fare dei sormonti. Dopo un periodo di circa 1 ora procedere con una mano di finitura e lisciatura al fine di ottenere l'effetto voluto (il **GRASSELLO 600** più si lama più diventa lucido).

Protezione delle superfici

Per la protezione del **GRASSELLO 600** aspettare l'asciugatura dello stesso, ed infine applicare o un prodotto siliconico **IDROCEM-A PLUS**, **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA** o **SAPONE PER MARMORINO** (solo per interno).

Fornitura

Vasi in plastica da 25 kg, 10 kg, 5 kg

Tinte: vedi cartella colori.

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperatura inferiore a +5 °C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Le facciate rivestite con **GRASSELLO 600** durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi precipitazione; in caso contrario possono manifestarsi superficialmente delle chiazze biancastre dovute alla non corretta reazione di indurimento e carbonatazione del materiale.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

GRASSELLO 600 viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.