



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

GRASSELLO 800

Linea Calce

Descrizione

GRASSELLO 800 è un rivestimento decorativo murale, composto da calce spenta stagionata e da polveri di marmo micronizzate e selezionate avente svariati tipi di finitura a seconda dei vari tipi di lavorazione.

Grazie ai particolari ingredienti naturali usati, esso ha un elevato grado di traspirabilità ed un'ottima resistenza agli alcali.

Applicabile su:

- Superfici in cartongesso o gesso
- Intonaci vecchi e nuovi
- Vecchie pitture o rivestimenti

Le superficie vanno sempre preventivamente preparate con un fondo adeguato.

Dati tecnici

- Diffusione al vapore d'acqua: 370 g/m² in 24 h. ca.
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: $\mu = 10$ ca.
- Strato equivalente d'aria: $S_d = \mu \cdot s = 0,06$ m ca. (calcolato con $s = 0.6 \cdot 10^{-3}$ m).
- Coefficiente di assorbimento d'acqua: $w = 0,2$ Kg/(m² • h^{1/2}) ca.
- $S_d \cdot w = 0,012$ Kg/(m² • h^{1/2}) ca.
- Rispetta la teoria di Kuenzle.

Catatteristiche

- Peso specifico: 1,520 Kg/l $\pm$ 0,05
- Granulometria: 200 μ max

- Stato fisico: Pasta
- Consumo: circa 0,600 – 0,800 Kg/m² rifinito.

Preparazione del fondo

Su superfici come intonaco cartongesso o pareti già pitturate rimuovere dalle stesse qualsiasi traccia di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi isolare il tutto con **ISOEDIL-A** o **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**.

Per le pareti in cartongesso procedere con una mano di **FONDO RUVIDO**.

Finite queste operazioni procedere alla stesura della prima mano di **GRASSELLO 800** con un frattazzo inox, quindi dopo un periodo variabile a seconda della temperatura (in condizioni normali ca. 12 ore) procedere con la stesura di una seconda mano facendo attenzione a non fare dei sormonti. Dopo un periodo di circa 1 ora procedere con una mano di finitura e lisciatura al fine di ottenere l'effetto voluto.

Se i fondi richiedono grossi spessori è consigliabile usare il **MARMORINO POLVERE MEDIA** o **MARMORINO PASTA MEDIA**.

Per proteggere il prodotto e renderlo idrorepellente, dopo 10 giorni dall'applicare a scelta: **IDROCEM-A**, **CERA ANTICA VENEZIA**, **SAPONE** (solo per interno).

Colore

Bianco. Vedi cartella

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperatura inferiore a + 5° C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Le facciate rivestite con **GRASSELLO 800** durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi precipitazione; in caso contrario possono manifestarsi superficialmente delle chiazze biancastre dovute alla non corretta reazione di indurimento e carbonatazione del materiale.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.