



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

GRASSELLO OPACO

Linea Calce

Descrizione

GRASSELLO OPACO è un prodotto composto da un legante vinilversatico e da polveri di marmo micronizzate e selezionate avente svariati tipi di finitura a seconda dei vari tipi di lavorazione.

Grazie ai particolari ingredienti naturali usati, esso ha un elevato grado di traspirabilità ed un'ottima resistenza agli alcali.

Dati tecnici

- Diffusione al vapore d'acqua: 370 g/m² in 24 ore ca.
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: $\mu = 10$ ca.
- Strato equivalente d'aria: $S_d = \mu \cdot s = 0,06$ m ca. (calcolato con $s = 0.6 \cdot 10^{-3}$ m).
- Coefficiente di assorbimento d'acqua: $w = 0,2$ kg/(m² • h ¹/₂) ca. — $S_d \cdot w = 0.012$ kg/(m² • h ¹/₂) ca.
- Rispetta la teoria di Kuenzle.

Catatteristiche

- Peso specifico: 1.520 kg/l ca
- Granulometria: minimo 90% inferiore a 0.1 mm
- Consumo: circa 1 kg/m² rifinito

Impiego su qualsiasi tipo di superficie facendo attenzione se si tratta di malta fina. Controllare che la stessa sia ben ancorata al fondo.

Preparazione del fondo

Su superfici come intonaco cartongesso o pareti già pitturate rimuovere dalle stesse qualsiasi traccia di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi isolare il tutto con **ISOEDIL-A**.

Per le pareti in cartongesso procedere con una mano di **FONDO RUVIDO**.

Finite queste operazioni procedere alla stesura della prima mano di **GRASSELLO OPACO** con un frattazzo inox, quindi dopo un periodo variabile a seconda della temperatura (in condizioni normali circa 12 ore) procedere con la stesura di una seconda mano facendo attenzione a non fare dei sormonti. Dopo un periodo di circa 1 ora procedere con una mano di finitura e lisciatura al fine di ottenere l'effetto voluto (il **GRASSELLO OPACO** più si lama più diventa lucido).

Se i fondi richiedono grossi spessori è consigliabile usare il **MARMORINO POLVERE MEDIA** o **MARMORINO PASTA MEDIA**. Per la protezione del **GRASSELLO OPACO** aspettare l'asciugatura dello stesso, ed infine applicare o un prodotto siliconico **IDROCEM-A** oppure una cera in polvere o in pasta.

Colore

Bianco Vedi cartella

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperatura inferiore a +5 °C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Le facciate rivestite con Grassetto Opaco durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi precipitazione; in caso contrario possono manifestarsi superficialmente delle chiazze biancastre dovute alla non corretta reazione di indurimento e carbonatazione del materiale.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.