



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of
Paint

VK35

Linea Calce

Descrizione

VK 35 viene usato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo; può essere impiegato sia all'esterno che all'interno.

Dati tecnici

Caratteristiche Resa: varia a seconda dei tipi di supporto ca. 2 kg/m². Stato fisico: polvere Peso specifico: 1.9 kg/l. Tempo di essiccazione: variabile a seconda dell'ambiente di applicazione. Granulometria: da 0.5 a 0.8 mm.

Colore

Bianco Vedi cartella

Avvertenze

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita. Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti. Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerare come valore minimo per la posa in opera. Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi. VK 35 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Altro

Impiego VK 35 è un prodotto composto da polveri di marmo, calce e additivi che ne consentono una facile lavorazione, ed è un ottimo ancoraggio al supporto, ha una

grandissima traspirabilità e una notevole resistenza agli alcali e alle muffe.

Preparazione del fondo e ciclo di applicazione Dopo aver preparato adeguatamente i fondi (vedi scheda tecnica GRASSELLO 600) applicare una prima mano di VK 35 con frattazzo inox facendo attenzione a non fare molti sormonti, lasciare asciugare e dopo circa 16 ore procedere con un'ulteriore passata e infine compattare il materiale ottenendo una superficie perfettamente liscia. Nei periodi particolarmente caldi è consigliabile bagnare il fondo con acqua. Per proteggere il prodotto e renderlo idrorepellente, dopo 10 giorni dall'applicazione usare un prodotto idrosiliconico all'acqua del tipo IDROCEM-A.

Fornitura Vasi plastica da 18 kg.

Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

VK 35 viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.